



---

## Effecten: sanded metallic, geborsteld-metaaleffect

---

### Benodigde producten:

- PUR Isoleervuller DP 491-9343
- Sanded Metallic DB 46777-(kleur)
- UNA PUR DE 55x(glansgraad)

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

### Beschrijving/eigenschappen:

Effect dat lijkt op geborsteld metaal.

### Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten bij de exclusieve interieurbouw, voor meubelen, keukens, enz.

### Voorbeeld werkwijze:

#### Accenten bij de interieurbouw, geborsteld staal:

- Drager: geschuurde gecoate spaanplaat of gevulde en geschuurde mdf-plaat
- Breng 1 grondlaag 150 - 200 g/m<sup>2</sup> PUR Isoleervuller DP 491-9343 aan  
Mengverhouding (volumetrisch) 4 : 1 met PUR Verharder DR 405  
eventueel + 10 % Verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur in één richting met korrel 80 - 180 tot het effect verschijnt
- Lak af met 1 laag 80 - 120 g/m<sup>2</sup> PUR Sanded Metallic DB 46777-M0790 zilver,  
aan beide zijden met de schuurrichting mee  
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070  
eventueel 5 – 10 % Verdunner DV 4900
- Schuur niet tussenin en lak na 2 uur naar keuze af met  
UNA PUR DE 559 glanzend of DE 554 zijdemat  
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

### Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

### Bijzondere opmerkingen:

Het effect is afhankelijk van de manier waarop u schuurt en van de dikte van de laag metallic lak. De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.

Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.



## Effecten: sanded metallic, geborsteld-metaaleffect

---

### Oppervlak reinigen

Voor de normale droge reiniging adviseren we het gebruik van een zachte stofdoek. Voor de natte reiniging zijn microvezeldoeken of zeemleer geschikt. De doek / zeemleer met water vochtig maken, uitwringen en licht-vochtig reinigen. Scherpe huishoudreinigers of schurende substanties zijn niet geschikt!

Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

### **Opgelet:**

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.